



Technical Bulletin

2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224
Phone: 410-675-2100 or 800-543-3840

Revisado: 10/27/10

DAP[®] CAPA DE ASFALTO RELLENO Y SELLADOR PARA ASFALTO

- Para rellenar y sellar grietas en superficies de asfalto
- Sello impermeable
- Excelente adhesión
- Duradero y flexible
- Resiste al gas, al aceite, la grasa y la sal

Empaque: Cartucho de 300 mL (10,1 fl. oz.)
Colores: Negro
Números UPC: 7079818020

Identificación de la empresa:

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston St., Ste. 200, Baltimore, Maryland 21224
Información sobre el uso: Llame al 1-888-DAP-TIPS o visite dap.com y haga clic en "Ask the Expert" (Pregúntele al experto).
Información para el pedido: 800-327-3339
Número de fax: 410-534-2650

Descripción del producto:

El relleno y sellador para capa de asfalto DAP[®] es un compuesto a base de asfalto y goma de butilo de calidad profesional y listo para usar que rellena y sella grietas en superficies de asfalto sin necesidad de calentar ni mezclar. Fluye fácilmente dentro de las grietas y forma una barrera de larga duración que no deja pasar el agua, lo cual evita los daños causados por el hielo y la deterioración del pavimento. Brinda una excelente adhesión y resiste desprendimientos y resequedad provocados por cambios de temperatura, luz ultravioleta y condiciones climáticas extremas. Este producto no se derretirá ni formará burbujas en climas cálidos, ni perderá resistencia o se agrietará en climas fríos. Cuando seca brinda un acabado negro mate que puede ser cubierto con asfalto o capas a base de alquitrán para entradas de garaje. Resiste al aceite, la grasa, la sal y al tránsito continuo.

Usos sugeridos:

Ideal para el relleno de grietas en:

- Entradas de garaje
- Carreteras
- Pistas de aterrizaje
- Estacionamientos
- Canchas de tenis
- Canchas de baloncesto
- Patios de recreo
- Otras superficies de asfalto

Se adhiere a:

- Madera
- Mampostería
- Fibra de vidrio
- Metal
- Otras superficies de asfalto

Preparación de la superficie y aplicación:

1. Retire la capa de asfalto o el concreto suelto o dañado de la superficie. La superficie agrietada no debe tener grasa, aceite ni elementos extraños. Barra o limpie mediante soplado con aire comprimido la superficie para retirar el barro, suciedad, polvo y otros desechos sueltos.
2. Corte la boquilla en un ángulo de 45° conforme al tamaño deseado del cordón.
3. Perfore el papel de aluminio del sello interior.
4. Cargue el cartucho en la pistola de calafateo.
5. Rellene las grietas y los espacios empujando el sellador.
6. Luego de la aplicación, se puede obtener un relleno más uniforme o con una apariencia más prolija si humedece una llana o espátula para masilla con aguarrás mineral y da forma ligeramente al sellador.
7. Deje curar por 24 horas antes de exponer al agua de forma directa. Espere 24 horas antes de recubrir con asfalto o con capas para entrada de garaje a base de alquitrán.
8. Limpie el exceso de sellador no curado con aguarrás mineral. No utilice aguarrás mineral para limpiar la piel. El sellador curado se debe raspar o cortar.

Para obtener mejores resultados:

- *Aplique a temperaturas sobre los 4,4 °C. No aplique cuando se pronostican lluvias o temperaturas de congelamiento durante 24 horas..*
- *No utilice el producto debajo de las tuberías de agua.*
- *No utilice en juntas de expansión o en áreas sujetas al movimiento de las juntas.*
- *El tamaño de la junta no debe ser superior a 0,95 cm de ancho x 0,95 cm de profundidad. Si la profundidad es mayor que 0,95 cm, utilice material de varilla de relleno.*
- *Almacene el calafateado lejos del calor o el frío extremo. No permita que el producto se congele.*

Características físicas y químicas:

Vehículo:	Asfalto
Tiempo que requiere en quedar libre de adhesión al tacto:	1 hora
Curado completo:	De dos a cuatro semanas, según la temperatura, humedad y profundidad del relleno
Rango de temperatura de servicio (sellador curada):	-40,0 °C to 82,2 °C
Rango de temperatura de aplicación:	4,4 °C to 48,8 °C
Cobertura:	17,07 m lineales con cordón de 0,48 cm de diámetro
Olor:	Asfáltico
Consistencia:	Para uso con pistola
Volátil:	Destilados de petróleo
Pigmento:	Rellenos inertes
Punto de inflamación:	72,7 °C
Gravedad específica:	1.6 ± 0.05
Solidificación:	87 ± 2% por peso
Peso por cada galón:	13.6 ± 0.2
Vida útil:	12 meses
MSDS No.:	00010007001

Limpieza:

Limpie el exceso de sellador no curado con aguarrás mineral. No utilice aguarrás mineral para limpiar la piel. El sellador curado se debe raspar o cortar.

Seguridad:

Consulte la etiqueta y la hoja de datos de seguridad de los materiales para obtener información de seguridad. Puede solicitar una MSDS visitando dap.com o llamando al 1-888-DAP-TIPS.

Satisfacción garantizada:

DAP proporcionará un producto de reemplazo o un reembolso del precio de venta si el producto no funciona correctamente cuando se utiliza como se indica. Llame al 1-888-DAP-TIPS, con el recibo de venta y el envase del producto disponibles, para tramitar el cumplimiento de la garantía. DAP no se hace responsable de daños accidentales o resultantes.

