



Boletín técnico

2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224

Teléfono: 410-675-2100 ó 800-543-3840

Revisado: 25/02/08

DAP[®] RELY-ON[®] Masilla de látex

- Se puede pintar
- Se limpia fácilmente con agua
- Garantía por 7 años

Empaque: 10,1 onzas líquidas (300 mL)

Colores: Blanco

Números del UPC: 0 70798 18250 9

Identificación de la compañía:

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston St., Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: LÍNEA DE AYUDA DE DAP: 888-DAP-TIPS, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. EST

Información para colocar el pedido: 800-327-3339

Número de fax: 410-534-2650

Visite también la página Web de Dap al www.dap.com.

Descripción del producto:

La masilla de látex **DAP[®] RELY-ON[®]** es un compuesto de masilla de aplicación general para uso en interiores y exteriores. Se adhiere bien a los materiales comunes de construcción aislando el aire, polvo y humedad de la superficie sellada. **RELY-ON[®]** se puede pintar con pintura a base de aceite y látex. Respaldada con una garantía de 7 años.

Usos sugeridos:

Perfecto para calafatear:

- Marcos de ventanas y puertas
- Aleros
- Zócalos
- Respiraderos
- Molduras
- Tuberías
- Adornos

Se adhiere a:

- Madera
- Yeso y paneles de yeso
- Superficies pintadas
- Metal
- Ladrillo
- Concreto
- Piedra

Características del rendimiento:

- Pintar con pintura a base de aceite o látex
- Garantía de durabilidad por 7 años

Preparación de la superficie y aplicación:

1. La superficie deberá estar limpia, seca y libre masilla.
2. Recorte la boquilla a un ángulo de 45° para el tamaño de cordón que desee.
3. Colóquela en la pistola para calafateo.
4. Rellene la unión con la masilla presionando de manera que la masilla salga por la boquilla.
5. Alise el cordón con una herramienta para acabados.
6. Limpie el exceso con una esponja húmeda antes de que se seque.
7. Permita secar por lo menos dos horas (por más tiempo en condiciones frías o húmedas) antes de pintar con pintura a base de aceite o látex.

Para mejores resultados:

- Aplique la masilla a una temperatura superior a los 40°F (4°C). No la aplique cuando se pronostiquen lluvias o heladas.
- No lo utilice por debajo del nivel del agua.
- No la use para rellenar juntas a tope, defectos de la superficie o para restauración total de uniones de albañilería.
- El tamaño de la unión no debe exceder los 3/8" (9,5 mm) de ancho x 3/8" (9,5 mm) de profundidad. Si la profundidad es mayor que 3/8" (9,5 mm), utilice una varilla de relleno.
- Almacénela lejos del calor o frío extremo.

Composición física y química:

Tiempo para las herramientas:	10 minutos
Tiempo para dejar de estar pegajoso:	30 minutos
Se puede pintar:	Sí
Olor:	Suave
Consistencia:	Suave y cremosa
Vehículo:	Polímero de látex
Volátil:	Agua
Punto de inflamación:	Ninguno
Relleno:	Carbonato de calcio
Densidad:	1.63 ± 0.01%
Sólidos:	77.0% ± 1.0% por peso
Peso por galón:	13.40 ± 0.05 lbs./gal.
Servicio del rango de temperatura:	-20°F a 160°F (-29°C a 71°C)
Aplicación del rango de temperatura:	40°F a 100°F (4°C a 38°C)
Estabilidad si se congela o se descongela:	Paso de 5 ciclos
Vida útil:	1 año
Cobertura:	10.1 onzas líquidas; 55 pies lineales con un cordón de 3/16 in.
No. de MSDS:	000 10103 001

Limpieza:

Antes de que el producto se cure, quite el material excedente con un paño húmedo. Luego de que el producto se haya curado, el excedente de material debe cortarse o rasparse.

Seguridad:

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Información de Seguridad (MSDS por sus siglas en inglés) para obtener información sobre la seguridad. Uede solicitar una hoja MSD visitando nuestra página Web en www.dap.com o llamando a 888-DAP-TIPS.

Información sobre la garantía:

Si no está satisfecho con el rendimiento del producto cuando lo ha usado tal como se indica, devuelva el envase usado con el recibo de venta a DAP Products Inc., Technical Customer Service, 2400 Boston St., Baltimore,

MD 21224 para el reemplazo del producto o reembolso por el precio pagado. DAP no será responsable por daños fortuitos o imprevistos.