



Boletín Técnico

2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224
Phone: 410-675-2100 o 800-543-3840

Revisado: 5/10/11

Adhesivo para construcción para subsuelos y terrazas que cumple con las normas de COV DAP® 4000®

- Reduce los clavos, los chirridos del piso y las salidas de clavos
- Adhiere madera húmeda, congelada y tratada
- Fácil aplicación con pistola
- Poco olor y se limpia con agua
- Cumple las normas APA AFG-01 & ASTM D3498, está en conformidad con HUD UM60a

Empaque: Cartucho de 10.3 fl. oz. (305 mL), 28 fl. oz. (828 mL)

Colores: Tostado

Números UPC: 0 70798 27038 1, 0 70798 27030 5

Identificación de la empresa:

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston St., Ste. 200, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al 1-888-DAP-TIPS o visite dap.com y haga clic en "Ask the Expert" (Pregúntele al experto).

Información para el pedido: 800-327-3339

Número de fax: 410-534-2650

Descripción del producto:

El adhesivo para construcción para subsuelos y terrazas que cumple con las normas de COV DAP® 4000® es una avanzada formulación de tecnología de polímero que cumple las normas APA, The Engineered Wood Association, especificación AFG-01 y ASTM D3498 para fabricación de subsuelos. Reduce la necesidad de clavos, además de los chirridos del piso y las salidas de clavos. Forma una unión permanente en madera húmeda, congelada y tratada. Fácil aplicación con pistola. Para interiores y exteriores.

Usos sugeridos:

Adhiere:

- Madera a ensambles de madera
- Sistemas de piso con pegamento
- Madera y madera tratada
- Yeso
- Mampostería
- Paneles de yeso
- Madera contrachapada
- Tablero de obleas
- Panel de aglomerado

Preparación de la superficie y aplicación:

1. Las superficies deben estar limpias, deben ser estructuralmente resistentes y estar libres de materiales extraños.
2. Corte y ajuste previamente los materiales antes de aplicar el adhesivo.
3. Recorte la boquilla conforme al tamaño de cordón deseado. Se recomienda usar un cordón de 0,95 cm para aplicaciones de subsuelo.

4. Perfore el papel de aluminio del sello interior.
5. Cargue en la pistola de calafateo.
6. Aplique un cordón continuo en viguetas, montantes o en la parte posterior de paneles de revestimiento o paneles.
7. En 15 minutos, coloque y presione el sustrato firmemente en su lugar. Si se deja secar más de 15 minutos, raspe y vuelva a aplicar.
8. Instale clavos o tornillos en 15 minutos.
9. Deje secar durante 24 horas antes de exponer a tránsito continuo.

Sugerencias de aplicación:

- **Subsuelo de ranura y lengüeta:** Use un cordón continuo de 0,95 cm en viguetas. Use un cordón de adhesivo suficiente en todos los canales ranurados (elimine el exceso de adhesivo antes de que se seque). Las uniones de paneles no deben estar apretadas. Deje un espacio de 0,32 cm para la expansión. Coloque e instale clavos o tornillos en 30 minutos. Debe seguir los métodos de instalación de subsuelos adecuados.
- **Terrazas:** Use un cordón de adhesivo de 0,64 cm en cada vigueta para conseguir mayor resistencia y evitar chirridos. Pretaladre los agujeros para los clavos. Instale clavos en las planchas una vigueta por medio.

Para obtener mejores resultados:

- *Aplique a temperaturas sobre los -17,8 °C.*
- *Mantenga el adhesivo a una temperatura igual o mayor que 4,4 °C antes de usar para conseguir una aplicación con pistola más fácil.*
- *No se recomienda para aplicaciones que no sean en instalaciones de subsuelos, terrazas y en paredes.*
- *Si lo usa en concreto, éste debe estar en un nivel superior, seco y curado por completo (al menos 28 días).*
- *No está diseñado para una inmersión permanente en agua.*

Características físicas y químicas:

Vehículo:	Látex sintético
Tiempo de secado:	15 minutos (cordón de 0,95 cm (3/8"))
Rango de temperatura de aplicación:	-18°C a 32°C (0°F to 90°F)
Rango de temperatura de servicio:	-29°C a 60°C (-20°F to 140°F)
Cobertura:	Cartucho de 828,06 ml: Un cordón de 0,64 cm cubre 26,21 metros lineales. Un cordón de 0,95 cm cubre 11,58 metros lineales. Cartucho de 304,61 ml: Un cordón de 0,64 cm cubre 9,75 metros lineales. Un cordón de 0,95 cm cubre 4,27 metros lineales.
Olor:	Suave
Volátil:	Etanol y agua
Punto de ignición:	superior a 200°C (93°C)
Solidificación:	65 ±1.0% por peso
Peso por galón:	11.1 +/- 0.1
Consistencia:	Pasta suave
Estabilidad a la congelación/descongelación:	pasa 5 ciclos
Vida en estantería:	12 meses
MSDS No:	00020099001

Limpieza y almacenaje:

Use agua tibia jabonosa para eliminar el adhesivo húmedo de la superficie, las manos y las herramientas. El adhesivo curado se debe cortar o raspar. El producto tiene una vida útil de 12 meses cuando se almacena firmemente cerrado en un lugar fresco y seco. Siga las instrucciones originales para volver usar.

Seguridad:

Consulte la etiqueta y la hoja de datos de seguridad de los materiales para obtener información de seguridad. Puede solicitar una MSDS visitando dap.com o llamando al 1-888-DAP-TIPS.

Satisfacción Garantizada:

Si el producto no se desempeña como se indica cuando se utilice según las instrucciones, devuelva el contenedor utilizado y el recibo de ventas a DAP Products Inc., Technical Customer Service, 2400 Boston St., Baltimore, MD 21224 para un reemplazo del producto o el reembolso del precio pagado. DAP no será responsable por daños accidentales o resultantes.

